

**FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

	TOZ FORM	SIVI FORM
FİZİKSEL	Micro yapıda ve polimer modifiye toz form - 20kg	Sıvı - 10kg
RENK	GRI	BEYAZ
YOGUNLUK	1.35 - 1.4	1.1
KATI MADDE	100	45 - 48
KOKU		HAFIF AROMATİK
KARIŞIM KULLANMA SÜRESİ	Max. 1 Saat	
UYGULAMA	+5 / +30	

RAF ÖMRÜ	12 Ay
KARIŞIM ORANI	2 Toz / 1 Birim Sıvı
UYGULAMA	Fırça, Rulo, Mala
TEMİZLİK	Su
SU GEÇİRİMSİZLİK EN 12390 / 8	EN 12390 1.5 Bar 7.Gün Geçirimsiz
KÜRLENME SÜRESİ YÜRÜME TRAFİĞİ 20°	2. Gün
SUYA KARŞI YÜKLEME	7 Gün
Kapta Kalma Süresi	30 Dakika Max.
İki beton aras. aderans Köprüsü	Eski beton üzerine yeni betondan min. 90 dk önce uygulanır
Yapışma Mukavemeti	7. Gün 0.65 28. Gün 1.15 N/mm <sup>2</sup>
Basınçlı Su Mukavemeti	Pozitif 7 bar
Üzeri Kaplama Süresi	Tercihen 3 gün sonra